

IMPERVIA ACQUA®

IMPERMEABILIZANTE INCOLOR

- FACHADAS E TELHADOS



18L

IMPERVIA ACQUA®

Composição Básica: Hidrofugante à base de silano-siloxano (resina mais nobre da família de silicones) disperso em água, utilizado para tratamento superficial contra a penetração de água.

Utilização:

- Tijolos à vista.
- Cerâmicas não esmaltadas.
- Fachadas de pedras porosas.
- Concreto aparente.
- Telhas cerâmicas e fibrocimento.
- Paredes externas.

Para outras utilizações, consulte nosso departamento técnico.

Vantagens:

- Pronto para uso.
- Alto poder de penetração.
- Não altera aparência da superfície.
- Sem cheiro por não conter solventes.
- Secagem rápida.
- Fácil aplicação.

EMBALAGEM: Balde 18 LITROS

RENDIMENTO APROXIMADO

TIPO DE BASE	CONSUMO (L/m ²)
Concreto aparente	0,2 a 0,4
Substratos porosos	0,2 a 0,4*

*Substratos porosos recomenda-se aplicação em duas demãos.

**Obs: A variação do consumo depende do tipo de substrato.

FICHA TÉCNICA ACESSE:



Rendimento:

Balde de 18 Litros: 36m² (2 demãos)

Validade:

12 (doze) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas.

Armazenamento:

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície deverá estar limpa, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, bolor, ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **IMPERVIA ACQUA**. Proteger as esquadrias, juntas, componentes asfálticos ou betuminosos e vegetações próximas às superfícies que receberão o produto. Para a aplicação sobre pedras, deve-se realizar um teste prévio para avaliar o desempenho do produto. Pedras de baixa porosidade como granitos, podem apresentar manchas com aparência de superfície úmida e, portanto, evitar a aplicação.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

O **IMPERVIA ACQUA** já vem pronto para uso. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

A aplicação pode ser realizada com rolo de pintura, pincel ou com equipamento de pintura do tipo airless, aplicando **IMPERVIA ACQUA** até a saturação do substrato em uma ou duas demãos com intervalo mínimo de 4 horas entre demãos. Em superfícies de elevada capacidade de absorção, como concretos de baixa resistência mecânica e tijolos maciços, o produto deve ser aplicado em duas demãos com intervalo mínimo de 4 horas entre demãos. O produto não cobre falhas como fissuras/trincas. Estas devem ser corrigidas antes da aplicação do **IMPERVIA ACQUA**. Recomenda-se lavagem prévia da base para a remoção das impurezas ou material pulverulento antes da aplicação do **IMPERVIA ACQUA**.

NÃO APLICAR IMPERVIA ACQUA EM:

- Superfícies horizontais tais como: pisos e lajes;
- Não aplicar o produto em dias chuvosos;
- Não aplicar em superfícies com resinas ou esmaltadas.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O **IMPERVIA ACQUA** deve ser reaplicado a cada 1 ou 2 anos, conforme o tipo de substrato, as solicitações e as condições às quais as superfícies estão expostas. Recomenda-se cobrir os objetos a fim de evitar danos com respingos.

MANUTENÇÃO

IMPERVIA ACQUA, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível.

MEIO AMBIENTE

Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: (31) - 3372-4333

EPI

- Óculos de segurança.
- Avental de PVC.
- Luvas de borracha.

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por pelo menos 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.
- Inalação: Remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.



APLICAÇÃO
ROLO OU PINCEL



SECAGEM
4 HORAS



RENDIMENTO
36M² EM 2 DEMÃOS



DEMÃOS
2 DEMÃOS



Distribuído por: Impervia Ltda. - CNPJ: 02.781.084/0001-73
R. Juscelino Barbosa, 359 - Nova Suíssa - CEP 30421-043 - Belo Horizonte/MG
Tel.: (31) 3372 4333 - www.impervia.com.br
Fabricado por Indústria Impervia CNPJ 29.794.827/0001-04
Químico responsável: Greice K. V. Saraiva - CRQ 02101087 - II Região - Indústria Brasileira