



IMPERVIA

IMPERMEABILIZANTES

IMPERVIA ACQUA



IMPERVIA ACQUA

Hidrofugante à base de silano-silixano (resina mais nobre da família de silicones) disperso em água, utilizado para tratamento superficial contra a penetração de água.

Utilização:

- Tijolos à vista;
- Cerâmicas não esmaltadas;
- Fachadas de pedras porosas;
- Concreto aparente;
- Telhas cerâmicas e fibrocimento.
- Paredes externas;

Para outras utilizações, consulte nosso departamento técnico.

Vantagens:

- Alto poder de Penetração
- Não altera aparência da superfície
- Sem cheiro por não conter solventes
- Secagem rápida
- Fácil aplicação

Preparação da Superfície:

A superfície deverá estar limpa, seca, isenta de pó, vernizes, tintas, desmoldantes, ceras, fungos, bolor, ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a aderência do **IMPERVIA ACQUA**.

Proteger as esquadrias, juntas, componentes asfálticos ou betuminosos e vegetações próximas às superfícies que receberão o produto.

Para a aplicação sobre pedras, deve-se realizar um teste prévio para avaliar o desempenho do produto. Pedras de baixa porosidade como granitos, podem apresentar manchas com aparência de superfície úmida e, portanto, evitar a aplicação.

Preparação do produto:

O **IMPERVIA ACQUA** já vem pronto para uso. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação

Aplicação:





IMPERVIA

IMPERMEABILIZANTES

A aplicação pode ser realizada com rolo de pintura, pincel ou com equipamento de pintura do tipo airless, aplicando **IMPERVIA ACQUA** até a saturação do substrato em uma ou duas demãos com intervalo mínimo de 4 horas entre demãos.

Em superfícies de elevada capacidade de absorção, como concretos de baixa resistência mecânica e tijolos maciços, o produto deve ser aplicado em duas demãos com intervalo mínimo de 4 horas entre demãos.

O produto não cobre falhas como fissuras/trincas. Estas devem ser corrigidas antes da aplicação do **IMPERVIA ACQUA**, mesmo se aplicada a juntas de dilatação/movimentação.

Não aplicar IMPERVIA ACQUA em:

- Superfícies horizontais tais como: pisos e lajes;
- Não aplicar o produto em dias chuvosos;
- Não aplicar em superfícies com resinas ou esmaltadas.

Consumo:

IMPERVIA ACQUA	RENDIMENTO – M²/DEMÃO
Substrato de Concreto (Baixa Porosidade)	0.150 a 0,250
Telhas e Tijolos cerâmicos (Média Porosidade)	0.250 a 0,350
Argamassa (Alta Porosidade)	0,350 a 0,500
Imersão	0,500 a 1,00

****Obs: A variação do consumo depende do tipo de substrato**

Rendimento:

Balde de 18 Litros: 36m² (2 demãos)

Validade:

12 (Doze) meses a partir da data de fabricação nas embalagens originais e intactas.

Armazenamento e Embalagem:

Baldes de 18 Litros.

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

Informações Importantes:

O **IMPERVIA ACQUA** deve ser reaplicado a cada 1 ou 2 anos, conforme o tipo de substrato, as solicitações e as condições às quais as superfícies estão expostas. Recomenda-se cobrir os objetos a fim de evitar danos com respingos.

Manutenção:



IMPERVIA

IMPERMEABILIZANTES

O **IMPERVIA ACQUA**, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível.

Meio Ambiente:

Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 31 – 3372-4333

EPI

- Óculos de segurança
- Avental de PVC
- Luvas de borracha

Primeiros Socorros

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por pelo menos 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
 - Contato com a pele: Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.
 - Inalação: Remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
 - Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.
-