



IMPERVIA PAREDE

DESCRIÇÃO:

IMPERVIA PAREDE é uma pintura impermeável, totalmente flexível que protege paredes e fachadas contra fissuras e batidas de chuva. Pode ser utilizado como selador, impermeabilizante e como acabamento final, além de oferecer o embelezamento e conforto térmico para os ambientes.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS:

Aspecto	Líquido Viscoso
Densidade	1,23 g/cm ³
Cor	Branca
Composição básica	Copolímero acrílico em dispersão aquosa
Intervalo entre Demãos	3 Horas
Secagem Total	24 Horas

VANTAGENS:

- Pronto para uso
- Oferece um melhor conforto térmico
- Alta resistência
- Resistente aos raios UV e intempéries
- Impermeável e lavável
- Pode ser aplicado sobre substratos diversos, como alvenarias revestidas em argamassa, massa acrílica, concreto ou fibrocimento
- Permite pigmentação com corante líquido (tons claros)
- Acomoda pequenas movimentações da estrutura e fissuras presentes no substrato
- Por ser impermeável, evita a retenção de umidade e a consequente formação de manchas de bolores ou fungos
- Embelezamento do ambiente

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- Paredes externas
- Fachadas

Obs: IMPERVIA PAREDE deve ser aplicado em alvenaria revestida com argamassa (reboco) ou fibrocimento.



PREPARO DA SUPERFÍCIE:

Para a aplicação do **IMPERVIA PAREDE**, a superfície deve estar limpa, seca, isenta de poeira e com boa resistência. Em caso de trincas ou fissuras, corrigir com **IMPERVIA FLEX (Selante a base de Poliuretano)**.

- **Reboco em bom estado ou paredes já pintadas:** É recomendado lixar a superfície até abrir a porosidade do reboco. Em seguida eliminar o pó, garantindo a remoção das impurezas na superfície.
- **Reboco novo:** Aguardar a secagem e cura por no mínimo 28 dias. A superfície deve ser lixada antes da utilização do **IMPERVIA PAREDE**. O reboco deve atender às recomendações da ABNT NBR 7200.
- **Alvenaria de bloco de concreto estrutural ou qualquer outro tipo de bloco com porosidade:** Os pontos em aberto do bloco e argamassa de assentamento devem estar preenchidos para que não comprometa a pintura impermeável. Manter o consumo mínimo recomendado, e se caso necessário, aplicar mais demãos devido ao acabamento da superfície ser mais ou menos rugoso. A argamassa de assentamento deve estar uniforme, de forma que não possua pontos vazios. Recomenda-se a total selagem dos pontos vazios antes da impermeabilização com **IMPERVIA PAREDE**.

Procedimentos para a limpeza da parede:

- Superfícies com mofo: misturar água e água sanitária em partes iguais, e em seguida lavar bem a área. Esperar, no mínimo, 6 horas e enxaguar a parede com bastante água. Aguardar a secagem.
- Superfície com umidade: antes de pintar, eliminar o que está causando o problema.
- Superfície com gordura: misturar água com detergente neutro e fazer a lavagem da superfície. Depois enxaguar com bastante água. Aguardar a secagem.
- Superfície com brilho: lixar até remover todo o brilho e eliminar o pó com pano úmido. Aguardar a secagem.

Obs: Não recomendamos a aplicação em dias chuvosos.

APLICAÇÃO:

- **Diluição:** Diluir a primeira demão em no máximo, 10% de água para proporcionar melhor penetração do produto.
- **Demãos:** Aplicar de 2 a 3 demãos, com intervalo de 3 horas entre demãos. Dependendo do tipo e estado da superfície, podem ser necessárias mais demãos.

Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 24 horas para a secagem do produto conforme a temperatura, ventilação e umidade relativa no local.

IMPERVIA PAREDE aceita pintura acrílica.

Para aplicação de textura acrílica, recomenda-se aplicar um fundo preparador acrílico à base d'água sobre o **IMPERVIA PAREDE** mediante um teste prévio.

Para mais informações referentes à aplicação de nossos produtos, consultar o site www.impervia.com.br ou entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor

IMPERVIA (31-3372-4333).



IMPERVIA

IMPERMEABILIZANTES

FERRAMENTAS:

Rolo de lã de pelo curto, brocha ou trincha.

PREPARO DO PRODUTO:

O **IMPERVIA PAREDE** já vem pronto para uso, bastando apenas misturar antes de usar, sempre com ferramenta limpa, a fim de evitar contaminação.

CONSUMO:

0,10 kg/m²/demão

Obs: O consumo pode variar dependendo do substrato.

REDIMENTO:

BALDE 18KG	Até 180m ² / demão
-------------------	-------------------------------

Obs: O rendimento pode variar dependendo do tipo de substrato

ARMAZENAMENTO / EMBALAGEM:

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

Empilhamento máximo de 4 (quatro) unidades.

VALIDADE:

24 (vinte e quatro) meses a partir da data de fabricação, nas embalagens originais e intactas.

MEIO AMBIENTE:

Em caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos, contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 31 – 3372-4333

EPI:

- Óculos de segurança
- Avental de PVC
- Luvas de borracha

PRIMEIROS SOCORROS:

- Contato com os olhos: lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico.
 - Contato com a pele: lavar com bastante água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Em caso de irritação procurar auxílio médico.
 - Inalação: remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
 - Ingestão: não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.
-