



IMPERVIA
IMPERMEABILIZANTES



IMPERVIAFIX- RESINA PVA

IMPERVIAFIX é uma emulsão adesiva à base de resina polivinílica, de alto desempenho, não reemulsionável em água, compatível com cimento e cal, utilizada como aditivo para concreto, argamassa, isopor (EPS) e gesso, proporcionando maior aderência e plasticidade.

FINALIDADE

IMPERVIAFIX é utilizado para dar maior aderência às argamassas, melhor ligação entre concreto velho e novo evita a retração das massas de cimento ou mistas, adesivo compatível com todos os tipos de cimento, cal, gesso e isopor (EPS).

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deverá ser isenta de partículas soltas, restos betuminosos, etc.

APLICAÇÃO

Chapiscos: Traço indicado: 1 parte cimento Portland: 3 partes areia média (1:3). Adicionar com solução **IMPERVIAFIX**: água (1:2). Como chapisco nas paredes, aplicar com colher de pedreiro ou com equipamento de projeção. O chapisco pode ser leito também na forma de pintura (**IMPERVIAFIX** Rolado), utilizando-se rolo para textura intensa e areia grossa. Como ponte de aderência, aplica o composto adesivo nos pisos com vassouram e simultaneamente a argamassa de regularização. Assentamentos/Revestimentos/Reparos: Reparos são feitos com espessura máxima de 0,5 cm. A aplicação é feita com colher de pedreiro e o acabamento com desempenadeira de feltro. Pode-se misturar cimento comum ou cimento branco para obter várias tonalidades. Traço indicado: 1 parte cimento Portland: 3 partes areia média seca e peneirada (1:3). Adicionar com solução **IMPERVIAFIX**: água (1:2).

EMBALAGENS

Balde 18 LT | Tambor 200 LT



CONSUMO

O consumo do **IMPERVIAFIX** é estimado e dependerá do traço e seus agregados e do tipo de aplicação:

	Consumo aproximado	Rendimento por embalagem 18 kg
Chapisco convencional, ponte de aderência, estucagem, pintura e plastificante para gesso erejuntamento.	300 g/m ²	60 m ²
Reparos, revestimentos e assentamentos.	400 g/mVcm	45 m ² / cm
Chapisco rolado	200g/m ²	90 m ²

DADOS TÉCNICOS

Viscosidade Copo Ford	10 a 12 s	
Massa específica	1,02 a 1,04 g/cm ³	NBR 5829
Teor de sólidos	11 a 12 %	NBR 7340
PH	8a9	NBR 5805

ARMAZENAMENTO

Estocar em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor, preservando a embalagem sempre fechada. Quando utilizada, não deve ser reaproveitada.





IMPERVIA
IMPERMEABILIZANTES

MANUSEIO E SEGURANÇA

O **IMPERVIAFIX**, não deve ser ingerido e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos.

Em caso de ingestão: não provocar vômito e procurar auxílio médico imediato, levando a embalagem.

Em caso de contato com os olhos: lavar com água corrente em abundância, e procurar socorro médico.

Em caso de contato com a pele: lavar com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante.

Solicitamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis.

RECOMENDAÇÕES

Para maiores informações, recomenda-se a consulta prévia ao nosso departamento técnico.
