

Contra Umidade



1. Descrição:

Aditivo impermeabilizante mineral que misturado às argamassas ou concreto confere impermeabilidade aos mesmos agindo por hidrofugação dos capilares.

Composição básica:

Aditivo impermeabilizante à base de silicato.

2. Utilização:

Contra Umidade é um impermeabilizante hidrófugo que reage com o cimento, bloqueando os capilares da estrutura, interrompendo desta forma, o desenvolvimento da umidade em áreas abaixo do nível do solo, como:

Piscinas enterradas;
Sub-solos;
Poços de elevadores;
Alicerces e baldrames;
Muros de contenção;
Rebocos externos;
Caixa d'água enterrada.

3. Vantagens:

Aplicação simples e fácil;
Não altera o tempo de cura de argamassas ou concreto;
Eficiência permanente, não perdendo suas características ao longo do tempo;
Não causa eflorescências.

4. Características técnicas:

Aspécto	Líquido
Cor	Branca
Densidade à 25° C	1,000 à 1,050 g/ml
Viscosidade Brookfield (F2/50 rpm, 25 °C)	100 à 600 cPs
PH	10,0 à 12,0

5. Aplicação do produto:

Homogeneizar o produto antes de usar;
Dissolver o **Contra Umidade** em água, amassando uniformemente sem deixar grumos;
Aplicar a 1ª demão da argamassa com espessura de 1 cm;
Aplicar mais 2 ou 3 demãos de argamassa com **Contra Umidade**, porém não se deve ultrapassar 4 horas entre uma chapada e outra da argamassa;
Utilizar como ferramentas: colher de pedreiro ou desempenadeira.

6. Consumo:

Argamassa impermeável: 2,0 litros de **Contra Umidade** para 50 kg de cimento.
Concreto impermeável: 0,5 litros de **Contra Umidade** para 50 kg de cimento.
Obs: Para cada centímetro de espessura de argamassa o consumo é de aproximadamente 0,18 litros/m².

7. Embalagens:

Frasco de 1 litro
Galão de 3,6 litros
Balde com 18 litros
Caixa de 18 litros (36 sacos de ½ litro)
Tambor com 200 litros.

Sistema de Gestão da
Qualidade Certificado NBR



Divisão



Viapol Ltda.

Rua Correia Dias, 337 - 3º andar
CEP 04104-001 - São Paulo/SP
Tel. (11) 2107-3400 • Fax (11) 2107-3429
www.viapol.com.br • viapol@viapol.com.br

Contra Umidade

8. Validade e estocagem:

O produto tem validade de 24 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local seco, ventilado e nas embalagens originais e intactas.

9. Recomendações:

Manter as embalagens fechadas longe do alcance das crianças, animais e fontes de calor;

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem;

Em caso de contato com a pele ou olhos, lavar a região afetada com água em abundância;

Em caso de ingestão, não provocar vômito, procurar imediatamente um médico informando-o sobre o tipo de produto;

Lavar com água as ferramentas utilizadas para aplicação do produto, logo após o uso;

CTT004-c. umid-04/09

Nota: As informações contidas nesta ficha são baseadas em nosso conhecimento para a sua ajuda e orientação. Salientamos que o desempenho dos nossos produtos depende das condições de preparo de superfície, aplicação e estocagem, que não estão sob nossos cuidados. O rendimento prático depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. A Viapol reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste folheto sem prévio aviso.



Divisão



Viapol Ltda.
Rua Correia Dias, 337 - 3º andar
CEP 04104-001 - São Paulo/SP
Tel. (11) 2107-3400 • Fax (11) 2107-3429
www.viapol.com.br • viapol@viapol.com.br