

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDACIT PRO MANTA ASFÁLTICA ARDÓSIA POLIÉSTER II, sistema pré-fabricado de impermeabilização, aplicado ao substrato por soldagem autógena, isto é, com maçarico. Disponível na espessura de 4 mm, nas cores cinza, verde e vermelho. Espessuras diferentes da indicada, sob consultaprévia.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

		Espessura (mm)
		4
Tipo de aplicação		Soldagem autógena (maçarico)
Base química		Asfalto modificado com polímeros elastômeros estruturado com não tecido de poliéster resinado e acabamento com grânulos de ardósia.
Comprimento		10 m
Largura		1 m
Resistência à tração e alongamento	Tração (mínimo)	180 N
Carga máxima (longitudinal e transversal)	Alongamento (mínimo)	30 %
Absorção d'água – variação em massa (máximo)		1,5
Flexibilidade a baixa temperatura	Classe A	-10°C
	Classe B	-5°C
Resistência ao impacto a 0 °C (mínimo)		2,45 J
Escorrimento (mínimo)		95 °C
Estabilidade dimensional (máximo)		1%
Envelhecimento acelerado	Mantas asfálticas expostas	Os corpos-de-prova, após o ensaio, não devem apresentar bolhas, escorrimento, gretamento, separação dos constituintes ou delaminação.
	Mantas asfálticas autoprotegidas	
Flexibilidade após envelhecimento acelerado	Classe A	0 °C
	Classe B	5 °C
Estanqueidade (mínimo)		10 mca
Resistência ao rasgo		100 N

NORMAS

Produto normalizado pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 9952 – Tipo II – asfalto B.

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação

- Lajes maciças sem trânsito de pedestres ou veículos;
- Estruturas inclinadas como lajes;
- Abóbadas;
- Sheds;
- Cúpulas;
- Marquises;
- Telhados;

b) Preparo do substrato em lajes

O concreto deve estar limpo, íntegro, seco e sem impregnação de desmoldantes, agentes de cura, ou qualquer outro material que prejudique a aderência da manta. Caso haja falhas ou fissuras no concreto, tratar e corrigi-las antes da aplicação. Certificar-se também da correta localização e fixação dos coletores e tubulações. No piso, executar regularização com argamassa desempenada e não queimada, no traço 1:4 (cimento: areia média), prevendo caimento mínimo de 1% em direção aos coletores de água. Recomenda-se deixar um rebaixo de 1 cm de profundidade com dimensões de 40 cm x 40 cm ao redor dos coletores de água.

No rodapé, executar regularização com argamassa no traço 1:4 (cimento: areia média) arredondando os cantos com raio mínimo de 5 cm. Recomenda-se deixar uma área com altura mínima de 40 cm com relação à regularização do piso e 3 cm de profundidade para encaixe da manta.

Para aumentar a aderência entre concreto e argamassa de regularização, aplicar chapisco no traço 1:4 (cimento: areia média) aditivado com adesivo para chapisco, como o **BIANCO**, na diluição 1:2 (**BIANCO**: água). Aguardar cura mínima de 3 dias da argamassa de regularização para posterior aplicação do primer.

Após a cura da argamassa, aplicar em toda a área a ser impermeabilizada 1 demão de primer base água, como o **VEDACIT PRO PRIMER PARA MANTAS ASFÁLTICAS BASE ÁGUA**, ou primer base solvente, como o **VEDACIT PRO PRIMER PARA MANTAS ASFÁLTICAS**, respeitando o consumo recomendado por m² e o tempo de secagem.

c) Aplicação em lajes

Iniciar a aplicação da manta **VEDACIT PRO MANTA ASFÁLTICA ARDÓSIA POLIÉSTER II** pelos coletores, tubulações passantes, e outras interferências, executando os arremates.

Após a aplicação nos coletores, tubulações e outras interferências, posicionar e alinhar os rolos de manta asfáltica no sentido oposto ao fluxo. Em de água na área de aplicação a partir da parte mais baixa (coletores) para as partes mais altas, de forma que as emendas das mantas obedçam ao sentido do fluxo da água.

Com o auxílio do maçarico, executar a colagem da manta asfáltica, aquecendo o lado inferior da manta e, ao mesmo tempo, a superfície imprimada, pressionando-a do centro para as bordas a fim de evitar a formação de bolhas de ar. As emendas devem ter sobreposição mínima de 10 cm e receber bizelamento com a ponta da colher aquecida, para garantir a perfeita vedação do sistema.

A colagem da manta no rodapé deve ser executada na altura de 30 cm com relação à regularização do piso e embutida no rebaixo deixado previamente. A sobreposição da manta aplicada na vertical deve ser no mínimo de 10 cm sobre a manta aplicada no piso.

PROTEÇÃO MECÂNICA

Sistema de impermeabilização autoprotégido, dispensa proteção mecânica. O produto fica exposto.

CONSUMO TEÓRICO APROXIMADO

1,15m² / m² de área a ser impermeabilizada.

RENDIMENTO

8,69 m²/rolo

ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

As mantas asfálticas VEDACIT PRO MANTA ASFÁLTICA ARDÓSIA POLIÉSTER II devem ser armazenadas na vertical, em local seco, coberto, ventilado e longe de fontes de calor. Não devem ficar expostas às intempéries.

Embalagem disponível: rolo 1 m x 10 m.

VALIDADE

5 anos.

PRECAUÇÕES

Visto que os serviços de impermeabilização requerem conhecimentos específicos, recomenda-se que sejam executados por profissionais habilitados. Aplicar com tempo estável.

PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.
- Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

EPI (Equipamento de proteção individual)

- Óculos de segurança
- Luvas de raspas de couro
- Botas